

LOFTER

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje af lofterne.

Vedligeholdelse:

Alle lofterne består af betondæk eller nedhængt gipsloft, som er malet og skal vedligeholdes som andre malede overflader. Læs derfor afsnittet om rengøring af malede vægge i beboermappen samt leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet.



Rengøring:

Til den daglige rengøring er det nok at støve loftet af for støv, spindelvæv mm. Her anbefales det at anvende en blød støvekost, men vær rolig i bevægelserne således at støvkosten ikke laver mærker i loftet.

Malede beton loft

Model/farvekode**Producent:****Navn:** Jotun Proff**Adresse:****Kontaktoplysninger:****Leverandør:****Navn:** Jotun**Adresse:** Håndværkervej 15 B 9000 Aalborg**Kontaktoplysninger:** 98125920**Placering:**

Alle indvendige loft overflader

Drift af produktet:

Genbehandling efter behov.

Vedligeholdelse af produktet:

Efter behov.

Rengøring af produktet:

Der må ikke anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt

Evt. øvrige bemærkninger

Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malerarbejdets afslutning.

Evt. vedlagte bilag:

Produktbeskrivelse Bilag 2

JOTAPROFF Primadekk 02

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar, lugtsvag og helt mat dispersionsmaling til indendørs brug i tørre rum.

Egenskaber og fordele

Meget god dækkeevne og et perfekt slutresultat uden skjolder.

Anvendelsesområde

Anvendes som mellem- og topstrøg på betonlofter, sandspartel og bygningsplader.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislise.
Fås i følgende baser	Hvid (S0500-N)
Toning	Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i Jotun Multicolor . Alle andre farverecepter skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Kan tones i udvalgte farver i Jotun Multicolor . Færdigtonede farver (10 l): Egghvit (0502-Y) og Bomull (S0502-Y).
Glansgrad	02 helt mat
Generisk type	PVA copolymer dispersionsmaling.
Tørstofindhold efter volumen	33 ± 2 volumen%
Litervægt	1.35
pH værdi	8.5 til 9.5
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 10 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.018–0.021"
Sprøjtevinkel	50–80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.